

## Semir cair untuk sepatu kulit



© BSN 1989

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN  
Gd. Manggala Wanabakti  
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.  
Telp. +6221-5747043  
Fax. +6221-5747045  
Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)  
[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta



## DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP .....	1
2. DEFINISI .....	1
3. SYARAT MUTU .....	1
4. CARA PENGAMBILAN CONTOH .....	2
5. CARA UJI .....	2
6. SYARAT LOLOSI UJI .....	3
7. CARA PENGEMASAN .....	3
8. SYARAT PENANDAAN .....	3





## SEMIR CAIR UNTUK SEPATU KULIT

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan, dan syarat penandaan semir cair untuk sepatu kulit.

### 2. DEFINISI

Semir cair untuk sepatu kulit adalah bahan pengkilap dan pewarna yang berbentuk emulsi untuk sepatu kulit disamping barang kulit lainnya serta menambah keawetan.

### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu semir cair untuk sepatu kulit seperti tertera pada Tabel.

**Tabel**  
**Syarat Mutu Semir Cair untuk Sepatu Kulit**

No	Uraian	Persyaratan
1.	Kimiawi — pH	6 — 9
2.	Fisis — Kekentalan — Kilap — Ketahanan gosok kering — Ketahanan gosok basah	1 — 2 g/cm. s min. 2 % harus lulus dengan no. 4 4 Gray Scale, skala 5 harus lulus dengan no. 4 4 Gray Scale, skala 5
3.	Organoleptis — Lama kering — Ketahanan lekat — Kejernihan permukaan  — Ketahanan terhadap percikan air — Daya tutup — Keadaan semir — Keadaan warna semir	maks. 6 menit baik baik  baik, tidak ada noda selama maks. 30 menit maks. 4 kali olesan bentuk emulsi stabil harus lulus dengan no. 4 Gray Scale, skala 5

**Catatan :**

- Semua pengujian fisis dilakukan secara aplikasi kecuali kekentalan.
- Kilap : selisih kilap antara sebelum dan sesudah disemir pada penyinaran dengan sudut sinar 60°.



## 6. SYARAT LULUS UJI

Semir cair untuk sepatu kulit dinyatakan lulus uji, apabila memenuhi persyaratan pada butir 3.

## 7. CARA PENGEMASAN

Semir cair untuk sepatu kulit dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak menimbulkan reaksi dengan isi, tidak menyebabkan kerusakan dalam pengangkutan dan penyimpanan.

## 8. SYARAT PENANDAAN

Pada label harus dicantumkan :

- Volume/isi
- Warna
- Jenis semir
- Cara pakai
- Nama dan lambang produsen.

Catatan :

- 1) diubah menjadi SNI 0465-1989-A  
SII 0480-81
- 2) diubah menjadi SNI 0906-1981-A  
SII 1111-84







**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3,4,7,10  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)